SIGILL®
DAI FORMA ALLE IDEE

Scheda Tecnica COLOR Metallizzato
Ver. 5.1 Gennaio 2023

# COLOR Metallizzato

## Smalto acrilico ad effetto metallizzato

### DESCRIZIONE

Smalto brillante che dona riflessi perlescenti alle superfici su cui viene applicato. Decora cicli, motocicli, maschere, cornici, addobbi, fregi.

### CARATTERISTICHE SPECIALI

- Molto coprente, resistente e rapido
- Per tutte le superfici, anche per esterno
- Anche per superfici preverniciate

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Forma** | Liquida (spray) |
| **Colore** | Blu, nero, rosso, verde |
| **Peso Specifico** [g/cm3] | 0,75 ÷ 0,80 |
| **Punto d'infiammabilità** [°C] (propell.) | <0 |
| **Pressione al caricamento** [bar] | 4,0 |
| **Viscosità** [sec] (20°C; Ford 4) | 11,2 |
| **Brillantezza** [Gloss] | 75 |
| **Spessore 2 mani** [Micron] | 7 |
| **Spessore 4 mani** [Micron] | 25 |
| **Fuori polvere** [min.] (20°C; 50% U.R.) | 10 |
| **Fuori tatto** [min.] (20°C; 50% U.R.) | 20 |
| **Essiccazione completa** (1) [ore] | 24 |



**NPT Srl**
**Headquarter**
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

**NPT Srl**
**Production and R&D**
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
**UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa**

| | |
|---|---|
| **Temperature all'applicazione** [°C] | 5 ÷ 30 |
| **Resistenza alla temperatura** [°C] | 100 - 120 |
| **Resa media** (2) [$m^2/_{400\ ml}$] | 1,5 - 2 |

*(1) In funzione di spessore, tipo di superficie e condizioni ambientali*
*(2) A seconda dello spessore*

## APPLICAZIONE

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere pulite (in assenza di polvere, unto o grasso), non bagnate. Eventualmente rimuovere la vecchia vernice con carteggiatura fine. Agitare bene prima dell'uso (almeno 2 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con mani leggere ed incrociate; se necessario, per una maggior coprenza, ripetere dopo un intervallo di 5 minuti. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dallo spessore applicato. Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere la valvola per ca. 3 secondi al fine di eliminare i residui di smalto.

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONE PERSONALE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Pulire gli attrezzi utilizzati con solventi. Evitare il contatto con la pelle, eventualmente utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

## IMBALLI

Bombola 400 ml, 6 pezzi per scatola

## VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

può essere conservato per 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

## INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari.
NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.



**NPT Srl**
**Headquarter**
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

**NPT Srl**
**Production and R&D**
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
**UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa**

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO



**NPT Srl**
**Headquarter**
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

**NPT Srl**
**Production and R&D**
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
**UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa**