

GRASSO PER NAUTICA

Grasso speciale a base di calcio, ossidi di zinco e titanio e addensanti particolari

DESCRIZIONE

Il prodotto è un grasso pomatoso molto adesivo e fortemente idrorepellente. Buona resistenza ad acqua sia dolce che salata, ha ottime proprietà anticorrosive (da salsedine).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Lubrifica e protegge attrezzature di bordo indicato per la lubrificazione di snodi, manicotti, cavi sottoguaina, motori anche fuori bordo, tiranti, leveraggi, timonerie, ecc. Per la protezione dalla salsedine di tutte le attrezzature di bordo.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Lubrifica e protegge le attrezzature di bordo
- Buona stabilità ad acqua dolce e salata
- Elevata adesività
- Protettivo anticorrosivo per salsedine

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|----------------|
| Colore | Bianco |
| Aspetto | Pasta pomatosa |
| Consistenza (NLGI) | 2 |
| Peso specifico [g/ml] | 0.9 |
| Penetrazione manipolata (ASTM D217) | 265 ÷ 295 |
| Viscosità a 40°C (mm ² /s) (ASTM D445) | 90 ÷ 110 |
| Punto di goccia [°C] (ASTM D556) | 145 |

| | |
|--|-------|
| Temperature operative max [°C] | 100 |
| Dilavamento all'acqua [%] (79°C 1 ora) | Max 4 |

APPLICAZIONE

Le superfici debbono essere pulite, prive di residui (polvere, ruggine); la presenza di altri lubrificanti può alterare l'adesività.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Può essere rimosso utilizzando carta o un panno. Pulire gli attrezzi utilizzati con Ragia minerale. Se entra a contatto con la pelle, è sufficiente rimuovere e lavare con acqua e sapone.

IMBALLI

Tubetto 125 ml 12 pezzi a scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è stabile nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra inferiore a 25°C in locale fresco ed asciutto.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO