

# Silcoflex 599 - Colorato

**Sigillante siliconico monocomponente a basso modulo a reticolazione neutra alcoxy per applicazioni in facciate e vetrate**



## DESCRIZIONE

Silcoflex 599 è un sigillante siliconico basso modulo monocomponente a reticolazione neutra. Polimerizza a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica per fornire un elastomero siliconico permanentemente flessibile con adesione senza primer a diversi substrati quali: vetro, piastrelle, ceramica, smalto e clinker, alluminio, acciaio, zinco, rame, legno e molte materie plastiche. Il prodotto presenta eccezionale lavorabilità per costruzioni edili, vetrate e per applicazioni industriali.

### Certificato e testato secondo:

EN 15651 – 1: Class 25 LM F - EXT - INT - CC

EN 15651 – 2: Class 25 LM G – CC

EN 15651 – 4: Class 25 LM PW – EXT – INT - CC

ISO 11600 – G, class 25 LM – Glazing

ISO 11600 – F, class 25 LM – Façade

SNJF Label – Vitrage 25E and Façade 25E

EMICODE EC 1 PLUS

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Sigillatura di giunti di dilatazione e connessione nel settore edile. Sigillatura di giunti perimetrali. Sigillatura di giunti tra vetri e strutture portanti (telai, traverse, montanti). Applicazione industriale come sigillante nei settori automobilistico, aeronautico e navale.

## CARATTERISTICHE SPECIALI

- Reticolazione rapida
- Adesione senza primer alla maggior parte dei materiali
- Senza solventi, con limitato ritiro volumetrico durante la reticolazione
- Non corrosivo per i metalli
- Eccellente consistenza per finiture professionali
- Adatto a substrati alcalini come calcestruzzo, malta, cemento fibroso
- Finitura opaca, inodore
- Non cola

- Eccellente resistenza alle intemperie, all'UV e all'invecchiamento
- Facile estrusione a basse (+5°C) e alte (+40°C) temperature
- Flessibile a basse (-40°C) e alte (+150°C) temperature

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Aspetto</b>	Pasta tissotropica senza colatura
<b>Colore</b>	Colori vari (vedi catalogo)
<b>Natura chimica</b>	Silicone a reticolazione "alcoxy"
<b>Polimerizzazione</b>	Igroindurente
<b>Indurimento a spessore [mm]</b> (NPT Metodo 07) (24h - 23°C and 50% UR)	ca. 3.0
<b>Durezza Shore A</b> (ISO 868)	Ca. 22
<b>Peso specifico [g/cm³]</b> (NPT Metodo 06) (23°C and 50% UR)	ca. 1,40
<b>Tempo pelle [min]</b> (NPT Metodo 17) (23°C and 50% UR)	ca. 20
<b>Modulo elastico al 100% [N/mm²]</b> (ISO 8339)	ca. 0,4
<b>Resistenza a trazione [N/mm²]</b> (ISO 8339)	ca. 0.5
<b>Allungamento a rottura [%]</b> (ISO 8339)	250
<b>Capacità di movimento del giunto [%]</b> (ASTM C920)	± 25 rispetto alla larghezza del giunto
<b>Temperatura di applicazione [°C]</b>	da +5 a +40
<b>Resistenza termica [°C]</b>	da -40 a +150

## APPLICAZIONE

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere asciutte e pulite; in particolare per rimuovere unto o grasso è possibile utilizzare solventi sgrassanti. Aderisce sulla maggior parte delle superfici (alluminio anodizzato, vetro, ceramica, poliestere). In presenza di problemi di adesione su superfici particolari, si consiglia di interpellare il produttore per la scelta di uno specifico Primer. Il prodotto non è sopra-verniciabile.

Rimuovere la parte superiore filettata dall'ugello di plastica, avvitare il beccuccio e tagliarlo ad angolo in base allo spessore e al profilo del cordone desiderati. Inserire la cartuccia in una pistola manuale o pneumatica (meglio se dotata di pistone telescopico) ed estrarre il sigillante con attenzione evitando che si

intrappoli aria. Una volta aperte, le confezioni devono essere utilizzate entro un tempo relativamente breve. La temperatura di esercizio ottimale sia per il substrato che per il sigillante è compresa tra 15°C e 25°C. Lisciatura e finiture devono essere eseguite entro il tempo aperto (tempo di formazione della pelle) del sigillante. Poiché il sistema è igroindurente, consentire una sufficiente esposizione all'aria. Gli elementi incollati possono richiedere ulteriore tenuta o supporto durante il periodo di reticolazione.

Silcoflex 599 non deve essere utilizzato per assemblaggio di vetrocamera e non è raccomandato per applicazioni in vetrate isolanti o strutturali, per la sigillatura di acquari o per l'uso a lungo termine sott'acqua. Non adatto per applicazioni a contatto alimentare, in questo caso utilizzare S-Sil Food, certificato ANSI 51.

## **PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI**

---

Pulire gli attrezzi utilizzati con raggia minerale. Una volta indurito il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente. Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. Se entra a contatto con la pelle, rimuovere immediatamente e lavare con acqua e sapone.

## **IMBALLI**

---

Cartucce in polietilene 300ml	24 pezzi per scatola
Sacchetto 600 ml (grigio-bianco-nero)	20 pezzi per scatola

## **VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO**

---

Silcoflex 599 può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 10°C e 25°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

## **INFORMAZIONI GENERALI**

---

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

**CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO**